



**ІНТЕРПАЙП  
НІКО ТЮБ**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЮБ»  
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200  
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200  
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 0911  
INSPECTION CERTIFICATE № 0911  
EN 10204-2004/3.1

Вантажодержувач North American Interpipe, Inc. 1600 West Loop South, Suite 1350, Contract № COC21/1835  
BUYER Houston, Texas 77027, USA Contract #

Країна Country USA  
Транспортний засіб Vehicle №

Заводське замовлення № 011447  
Production order #

Номер замовлення клієнта Customer's ref #25.278

Дата Date 28.01.2022r.

Аркуш 1 Sheet Аркушів 1 Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications					Клас поставлення Class of delivery	Тип різьблення Thread type				
Трубы стальные бесшовные горячекатаные для нефтегазопроводов Seamless steel hot-rolled pipes for oil and gas pipelines		API Spec 5L - 2018/ ASTM A106/A106M-2018a/ ASME SA106/SA106M-2018/ ASTM A53/A53M-2020/ ASME SA53/SA53M-2019/ ANS/NACE MR0175/ISO 15156-2:2015/ ANS/NACE MR0103/ISO 17845:2015					PSL1					
№ поз. Item No	Номер пачки Bundle #	Марка сталі Grade  Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт piece	Фактична вага Actual weight		
					Діаметр дюйм inch	Товщина стінки WT дюйм inch	Довжина фут ft			брутто gross фунт lb	нетто net фунт lb	
1.	22-VR7-01878	B/ C/ X42	1215924	1180	2.875	0.276	40.0	803.9	20	5963.5	5941.5	
2.	22-VR7-01877	B/ C/ X42	1215924	1180	2.875	0.276	40.0	804.0	20	5965.7	5943.7	
3.	22-VR7-01879	B/ C/ X42	1215924	1180	2.875	0.276	40.0	803.8	20	5967.9	5945.9	
4.	22-VR7-01880	B/ C/ X42	1215924	1180	2.875	0.276	40.0	160.8	4	1194.9	1183.9	
5.	22-VR7-01875	B/ C/ X42	1215924	1180	2.875	0.276	40.0	804.3	20	5976.7	5954.7	
6.	22-VR7-01876	B/ C/ X42	1215924	1180	2.875	0.276	40.0	803.9	20	5959.1	5937.0	
7.	22-VR7-01874	B/ C/ X42	1215924	1180	2.875	0.276	40.0	804.6	20	5945.9	5923.8	
8.	22-VR7-01873	B/ C/ X42	1215924	1180	2.875	0.276	40.0	804.1	20	5939.2	5917.2	
✓ NPS 2 1/2 Sch 80 XS								TOTAL/РАЗОМ	5789.4	144	42912.9	42747.7
								BUNDLES/ПАКУНКІВ 8				



**INTERPIPE  
NIKO TUBE**

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200  
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200  
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 0911  
INSPECTION CERTIFICATE № 0911

Аркуш 1  
Sheet

Аркуші 1  
Sheets

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб  
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плами Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %													Завод виробник заготовки Steel supplier		
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	V	Nb	Al <sub>total</sub>		B	
min			±100	±100	±100	±1000	±1000	±100	±100	±100	±100	±1000	±1000	±1000	±1000	±1000	±1000	
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1215924		DneproSteel NIKOTUBE* NIKOTUBE*	18	104	26	3	15	10	12	19	10	4	3	2	38	0.3	MP'DNEPROSTEEL'LLC "Дніпросталь"	
			19	103	26	2	14	11	11	18	12	5	1	1	40	0.2		
			19	104	26	2	15	11	11	18	12	5	1	1	41	0.2		

Аналіз плави згідно сертифікату заводу-виробника Г - контрольний аналіз від труби.  
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродути з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпропетровська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dnipropetrovska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties										Випробування на удар / Impact test				
	Випробування на розтягнення Tensile test					Випробування на удар / Impact test					Випробування на удар / Impact test				
	Межа міцності Tensile strength	Межа пружності R <sub>0.5</sub> Yield strength R <sub>0.5</sub>	Відносне подовження Elongation	Стягнення стержня Ratio stress	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина циліндричного зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Довжина зразка Length of specimen	Твердість Hardness	Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка снаряда Shear area
min	PSI 70000	PSI 42100	%		дюйм/ inch	дюйм/ inch	дюйм/ inch	HRB 100	HRC 22			min		%	дюйм/ inch
max															
1180	76100	52900	33.0	L	0.750		1.970	83 83 82 av.82.7	<22						

\* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen  
\*\* Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні / Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю / Other tests

Вид випробування / Type of test	Параметри / Criteria	Результати контролю / Test results
Сплющування / Flattening test	Труби пройшли випробування на сплющування / Pipes passed flattening test - -	Задовільно / Satisfactory
Випробування гідростатичним тиском / Hydrostatic test	100% / 2970PSI / 5 sec	Задовільно / Satisfactory
Неруйнівний контроль тіла труби / Non-destructive inspection full length body	Метод контролю / Method: Магнітоіндукційний контроль / Magnetic flux leakage inspection / Поздовжня риска 12,5% на зовнішній поверхні / Longitudinal notch with depth 12,5% on external surface .	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль / Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів / Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання / Delivery condition

Загальні умови / General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог API Spec 5L - 2018/ ASTM A106/A106M-2019a/ ASME SA106/SA106M-2019/ ASTM A53/A53M-2020/ ASME SA53/SA53M-2019/ ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2:2015/ ANSI/NACE MR0103/ISO 17945:2015 і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of API Spec 5L - 2018/ ASTM A106/A106M-2019a/ ASME SA106/SA106M-2019/ ASTM A53/A53M-2020/ ASME SA53/SA53M-2019/ ANSI/NACE MR0175/ISO 15156-2:2015/ ANSI/NACE MR0103/ISO 17945:2015 and order's requirements
Термообробка / Heat treatment	Труби виготовлені шляхом гарячої деформації і нормалізовані при температурі 845... 945 град., охолодження на повітрі. / Pipes produced by Hot Forming followed by normalizing at the temperature 845 deg C to 945 deg C cooled at air.
Покриття / Coating	Труби покриті лаком. / Pipes are coated with varnish.
Фаска (якщо потрібно) / Bevelled ends if required	Труби відвантажені з фаскою. / Pipes are beveled.
Захист кінців / Protection of pipe ends	Кінці труб оснащені пластиковими ковпачками/заглушками. / The ends of pipes are equipped by plastic caps/plugs.
Додаткова інформація / Additional Information	Вага фактична / Actual weight. Труби не ремонтувалися за допомогою зварювання / Material have not been welded and are free of weld repairs.. Труби не містять ртуть. / Pipes are mercury free. Твердість відповідає вимогам NACE MR0175/ISO 15156-2:2015/NACE MR0103/ISO 17945:2015 - max 22HRC (100HRB). / Hardness meets the requirements NACE MR0175/ISO 15156-2:2015/NACE MR0103/ISO 17945:2015 - max 22HRC (100HRB). Країна виплави і виробництва - Україна. / Country of melt and manufacturer UKRAINE. Країна походження - Україна. / Country of Origin - Ukraine. All products were sampled, tested and inspected in accordance with specification (s) and found to meet the requirement. Material have not been welded and are free of weld repairs. Products exhibit radioactivity of less than forty (40) counts per minute, products have a lead (Pb) content of less than 250ppm Вміст свинцю в продукті менш ніж 250ppm. / Products have a lead (Pb) content of less than 250 ppm.

Країна походження: Україна  
Country of origin: Ukraine.  
Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адресі / Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone  
info@interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 568-630-133 Fax: +380 568-639-379.

е-mail: info@us.interpipe.biz Phone: 17133330333 Fax: 17133330330

Цей инспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внаслідок змін або інше неадекватне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Инспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатом Коновалова А.В.  
Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Konovkova A.V.

Дата: 28.01.2022  
Date:

Підпис Інспектора 3-ї сторони :  
Signature of 3-rd Part-Inspector.

